



DUNA – это высококачественный экструдированный клинкер, обладающий отличными техническими характеристиками по прочности и долговечности. Земля, вода, огонь и воздух являются единственными компонентами, которые применяются в производственном процессе. Полученная из смеси глины паста (без добавления флюса) экструдировается и затем запекается в печах прерывистого цикла в течение более 40 часов.












DUNA – нескользящий, гладкий, привносящий комфорт натуральный клинкер; его изысканная текстура делает его идеальным материалом для оформления зон вокруг бассейна. Оттенки **DUNA** привносят ощущение теплоты. Плитки этой коллекции обеспечат приятную нескользящую поверхность рядом с бассейном и создадут атмосферу пляжа и средиземноморского солнца.

Экология


TERRAKLINKER S.L.L. ответственно подходит к выполнению стандартов производства, касающихся бережного отношения к окружающей среде, что способствует разумному подходу к использованию ресурсов без нанесения ущерба природе.

Все изделия коллекции DUNA изготавливаются из одинаковой смеси глины и производятся единым методом. Технические характеристики, приведенные ниже, действительны для всех элементов коллекции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Поверхностная твердость (по Мосу): 8 в соответствии с нормой UNE-EN 101
-  Устойчивость к глубокому истиранию: < 180 мм³ в соответствии с нормой UNE-EN ISO 10545-6
-  Устойчивость к промерзанию: соответствует норме UNE-EN ISO 10545-12
-  Ударопрочность: соответствует норме UNE-EN ISO 10545-5
-  Размеры и внешний вид: соответствует норме UNE-EN ISO 10545-2
-  Устойчивость к перепадам температур: соответствует норме UNE-EN ISO 10545-9
-  Устойчивость к воздействию кислот и щелочей: соответствует норме UNE-EN ISO 10545-13
-  Устойчивость к образованию пятен: соответствует норме UNE-EN ISO 10545-14
-  Температура обжига: 1.360°C в соответствии с сертификатом BRD/2/235/0009/91-2 Бюро Веритас
-  Водопоглощение: < 3% соответствует норме UNE-EN ISO 10545-3 группа AIIa
-  Устойчивость к изгибанию: > 30 N/mm², соответствует норме UNE-EN ISO 10545-4

Устойчивость к скольжению:

-  R12
- Уровень R-12 в соответствии с нормой DIN 51130
- Clase C в соответствии с нормой DIN 51097



TERRAKLINKER S.L.L.
C/ Rosario, 44
44630 Castelserás (Teruel)
Spain
Tel. +34 937 412 970
Fax +34 937 412 971
terraklinker@terraklinker.com
www.terraklinker.com

Инструкции

Укладка

Основание	Должно быть монолитным, однородным, выровненным и чистым В случае наружной укладки должен быть достаточный уклон для стока воды.
Материал для укладки	Адгезивный цементный клей типа C2E. В особых условия, когда требуется повышенная гибкость использовать C2S1 или C2S2 Рекомендуется двойной слой клея.
Укладка плитки	Смешать содержимое разных коробок для получения оптимальной разнотонности. Располагать в соответствии с указателями на обратной стороне плит.
Швы	Клей должен полностью затвердеть. Очистить швы. Ширина швов: 3/5 мм для малых форматов (до 33x33 см), 5/7 мм для больших форматов (33x33 см и выше) Использовать затирку на цементной основе типа CG2 или RG (Для экстремальных условий)
Компенсационные швы	Использовать эластичные заполнители. Минимальная толщина 10 мм. Должны устанавливаться каждые 20/25 м ² при наружной укладке, 50/75 м ² при внутренней укладке, 5 погонных метров на узких участках.
Периметрические и структурные швы	Использовать эластичные заполнители. Минимальная толщина 10 мм

Для получения дополнительной информации об укладке клинкера в районах с суровым климатом, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей технической картой «Рекомендации по укладке против обледенения»

Чистка и уход

Строительная чистка	Остатки цементного раствора, цементных клеев и затирочных паст	<i>Чистящее средство DETERDEK или любое другое чистящее средство, содержащее кислоты</i>
	Особо загрязненные поверхности	<i>Чистящее средство FilaPHZERO или иное сильно-кислотное средство (pH сильнокислые =1-2).</i>
Чистка и уход	Регулярная уборка и уход	<i>Чистящее средство FilaCLEANER или иное универсальное моющее средство (нейтральный pH = 6,5-7,5).</i>
	Обычные пятна, не оставляющие следов (масла, смазки, органические загрязнения, и т.п.)	<i>Универсальное моющее средство FilaPS87 или FilaNOSPOT, либо иное универсальное моющее средство с нейтральным pH = 6,5-7,5 и горячая вода (40-50°C).</i>
	Остатки извести	<i>Чистящее средство DETERDEK или любое другое чистящее средство, содержащее кислоты</i>
	Остатки краски	<i>Чистящее средство DETERDEK или растворитель соответствующего типа</i>

ВНИМАНИЕ !

ВСЕГДА НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ.

